

Betontypers egnethed til pumping

Brug skemaet til at finde ud af, hvilke typer beton der kan pumpes, og hvilke typer slanger, der kan benyttes.

Se bemærkninger

Type og styrkeklasse	Stenstr.	Tykkelse				Længde					Kan pumpes
		Pumpe u/slange	2 - 2,5" slange	3" slange	4" slange	0 - 20 m slange	20 - 40 m slange	40 - 60 m slange	60 - 80 m slange	Over 80 m slange	
Hvid beton		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 04		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 08		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 12		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 16		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 20	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 25	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 30	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 35	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 40	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Traditionel 45	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vibfri 20	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vibfri 25	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vibfri 30	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vibfri 35	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vibfri 40	08	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Bemærkninger

Beton med sætmål under 120 kan som udgangspunkt ikke pumpes.

Skal der bruges mere end 40 m slange, skal betonens sætmål være mindst 140.

Beton med stålfibre over 15 kg/m³ kan kun pumpes i 4" slange.